

ADPOLY BP-402

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Lotte Chemical Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

BP-402 عبارة عن مادة لاصقة أساسها PP تحتوي على أنهيدريد. تُظهر هذه الدرجة التصاقًا قويًا بـ PA و EVOH والألومنيوم، ولها خصائص تشبه البولي أوليفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قابليتها للمعالجة وشفافيتها ممتازة. BP-402 مخصص بشكل أساسي للاستخدام كمادة لاصقة في الأغشية متعددة الطبقات والألواح المركبة المصنوعة من الألومنيوم.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | التصاق جيد | الميزات |
| - | - | قابلية معالجة جيدة | |
| - | - | شفافية عالية | |
| - | - | مواد لاصقة | الاستخدامات |
| - | - | زجاجات | |
| - | - | فيلم | |
| - | - | تغليف المواد الغذائية | |
| - | - | تطبيقات صناعية | |
| - | - | فيلم متعدد الطبقات | |
| - | - | التعبئة والتغليف | |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 0.900 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 7.0-8.0 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D2240 | - | 50 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 2132.06 | MPa 14.7 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 71068.62 | MPa 490 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 2422.13 | MPa 16.7 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 11.05 | J/m 590 | صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1525 | F° 248.0 | C° 120 | درجة حرارة تليين فيكات |

| أخرى | | | |
|-----------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D903 | - | kgf/2 cm | قوة الالتصاق |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.