TITANPRO® PD943

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين متجانس. يفي الراتينج الأساسي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520(a)(1)(i) و 1.1a(c). تفي المادة المساعدة بلوائح إدارة الغذاء والدواء الخاصة بها و 21 CFR 177.1520(b). باختصار، يفي هذا الراتينج بمعايير إدارة الغذاء والدواء التي تغطي الاستخدام الآمن لمقالات البولي أوليفين ومكونات المقالات المخصصة للاستخدام في ملامسة الطعام. سجل TSCA: CAS# 9003-07-0 التطبيقات: أكياس للجوارب والقمصان والمنسوجات الأخرى وتعبئة المواد الغذائية للفواكه والخضروات الطازجة. الخصائص: خصائص بصرية جيدة، وصلابة ممتازة وتطور انزلاقي عالي وقابلية فتح جيدة. التصنيع: المعدات - آلات وأساليب نفخ الأغشية المبردة بالماء العامة - معالجة قياسية. يمكن تغيير ظروف البثق وحمام الماء للحصول على الخصائص البصرية والميكانيكية المطلوبة للفيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	هومبوليمر	-	-
	بصريات	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i) FDA 21 CFR 177.1520(b) FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	0.020 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	94	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1670 MPa	242213.46 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.