TITANPRO® PM383

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين متجانس. يفي الراتينج الأساسي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على النحو المحدد في 21 CFR 177.1520(أ)(1)(ط) و (ج)1.1أ. تفي المادة المساعدة بلوائح إدارة الغذاء والدواء الخاصة بها و 21 CFR 177.1520(ب). باختصار، يفي هذا الراتينج بمعايير إدارة الغذاء والدواء التي تغطي الاستخدام الآمن لمقالات البولي أوليفين ومكونات المقالات المخصصة للاستخدام في ملامسة الأغذية. سجل TSCA: CAS# 9003-07-0 التطبيقات: فيلم موجه لتعبئة المواد الغذائية والملابس، الشريط اللاصق، التصفيح، ألبوم الصور، فيلم لؤلؤي، إلخ. الخصائص: قابلية معالجة فائقة، أقصى قدر من ثبات الفقاعات لإنتاج الشريط المشقوق عن طريق العملية الأنبوبية، ثبات جيد للذوبان ولون منخفض، طعم ورائحة منخفضة. التصنيع: المعدات - آلات البثق العامة والتقنيات - المعالجة القياسية للأشرطة الأنبوبية والمسطحة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نظيف/عالي النقاوة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	Laminates	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	شريط لاصق	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(b)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.9 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	0.020 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 90.0	F° 194.0	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.