TITANPRO® PM430

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين متجانس. تم تصميم Titanpro PM430 بدون أي عوامل انزلاق أو عوامل منع الالتصاق. يفي الراتينج الأساسي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على النحو المحدد في 21 CFR 177.1520(أ)(1)(ط) و (ج)1.1أ. تفي المادة المساعدة بلوائح إدارة الغذاء والدواء الخاصة بها و 21 CFR 177.1520(ب). باختصار، يفي هذا الراتينج بمعايير إدارة الغذاء والدواء التي تغطي الاستخدام الآمن لمقالات البولي أوليفين ومكونات المقالات المخصصة للاستخدام في ملامسة الأغذية. سجل TSCA: CAS# 9003-07-0 التطبيقات: فيلم مصبوب معدني، تغليف المواد الغذائية وغير الغذائية للملابس، والقرطاسية، وألبومات الصور، والزهور، وما إلى ذلك. الخصائص: قابلية معالجة جيدة، ولمعان ووضوح ممتازين، وصلابة ممتازة والتصاق جيد بالألومنيوم. التصنيع: المعدات - آلات وتقنيات الأغشية المصبوبة العامة - معالجة قياسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	هومبوليمر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم مصبوب تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i) FDA 21 CFR 177.1520(b) FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	0.020 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	98	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	38.2 MPa	5540.45 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1860 MPa	269770.68 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.