# ColorRx® TPE-B95A0RXCL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | LTL Color Compounders, Inc. | **الفئة** | TPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

إلاستومر لدن بالحرارة متوافق حيويًا، 95 شور أ، قابل للتعقيم بالبخار، يتميز بوضوح عالٍ لتطبيقات التعبئة والتغليف في مجال الرعاية الصحية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتعقيم بالبخار<br>متوافق حيوياً<br>شفافية عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تغليف طبي<br>تطبيقات طبية/رعاية صحية | -<br>- | -<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | ISO 10993<br>USP الفئة VI | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 95 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 16.5 MPa | 2393.13 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 580 % | - | ASTM D412 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ASTM D395B |
| | 38 % | - | - |
| | 66 % | - | - |
| | 71 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.