

# Carbo-Rite™ TL-515

ABS	الفئة	Lubrizol Advanced .Materials, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Carbo-Rite™ TL-515 عبارة عن ورقة متعددة الطبقات لتطبيقات الشريط الحامل. تستخدم Carbo-Rite™ TL-515 أحدث تقنيات البثق متعدد الطبقات لتوفير مقاومة جيدة للصدمات وتضمن تكوين جيب موحد في تطبيقات الأداء الحرج. الميزات حماية موصلة من التفريغ الكهروستاتيكي قوة تغشير جيدة مع معظم الأشرطة الواقية لتطبيقات الشريط الحامل صواني مصبوبة بالحرارة للتغليف الإلكتروني

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حماية من التفريغ الكهروستاتيكي	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قوة جيدة	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	ورقة	
-	-	شريط لاصق	
-	-	أسود	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.06	الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	psi 249465.36	MPa 1720	معامل الشد
ASTM D882	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D882	-	% 25	استطالة الشد
ASTM D790	psi 249465.36	MPa 1720	معامل الانحناء

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
FTMS 101C	-	sec	الاضمحلال الاستاتيكي
ASTM D257	-	ohms/sq	المقاومة السطحية
Internal Method	-	V	الشحنة الكهربائية الاحتكاكية (Tribocharge)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
			اللمعان

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	-	-
-	-	55.0-90.0	-
-	-	10.0-30.0	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.