Ecollent™ TPP

المصنع	Lucent Polymers, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

محتوى معاد تدويره من البولي بروبيلين المعدل بالمعادن والمعدل بالصدمات أضف "U" لمثبت الأشعة فوق البنفسجية أضف "H" لمثبت الحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	معدل لمقاومة الصدمات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.2 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1380	psi 200152.44	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 35.9	psi 5206.86	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 80	ft·lb/in 1.5	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 54.4	F° 129.92	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.