Diakon® CRG873

المصنع	Lucite International Inc.	**الفئة**	Acrylic (PMMA)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Diakon® CRG873 هي مادة أكريليك بولي ميثيل ميثاكريلات. وهي متوفرة في أوروبا للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Diakon® CRG873 هي: تصنيف اللهب صلابة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.7 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.40-0.70 %	-	ISO 294-4

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.35	-	ISO 62
صلابة روكويل	44	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 47.0	psi 6816.79	ISO 527-2
انفعال الشد	% 25	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1900	psi 275572.2	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 65.0	psi 9427.47	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 5.6	ft·lb/in² 2.66	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 58	ft·lb/in² 27.6	ISO 179/1eU
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 5.8	ft·lb/in² 2.76	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 85.0	F° 185.0	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 95.0 C° 85.0	- F° 203.0 F° 185.0	- ISO 306/A ISO 306/B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/1.1E-4 cm/cm C°	-	ASTM E831

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	C° 650	F° 1202.0	IEC 60695-2-13

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.490	-	ISO 489
النفاذية	% 90.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0	F° 176.0	-
وقت التجفيف	hr 3.0-4.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 190-250	F° 482.0 - 374.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 200-270	F° 518.0 - 392.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 210-280	F° 536.0 - 410.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 210-270	F° 518.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 50.0-80.0	F° 176.0 - 122.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.