

BUPLEN® 6431

PP Homopolymer	الفئة	LUKOIL Bulgaria .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

البولي برويلين مجروش ومستقر بشكل طبيعي وبمظهر طبيعي. لإنتاج الأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية والمنتجات التقنية ومنتجات التعبئة لصناعة المواد الغذائية والنسيج الخشن وأجزاء لصناعة الكهرباء وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت غير محدد	المواد المضافة
-	-	ثبات جيد	الميزات
-	-	هومبوليمر	
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	أجزاء كهربائية	
-	-	قطع هندسية	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	حبيبات	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	/g 0.899-0.906 cm ³	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0-8.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256A	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	C°	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.