

BUPLEN® 9631

PP Homopolymer	الفئة	LUKOIL Bulgaria .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

البولي برويلين مجروش ومستقر بشكل طبيعي وباللون الطبيعي. يتم إنتاجه بواسطة بلمرة محددة الاتجاه للبروبين والإيثيلين في وجود محفز زيغلار-ناتا. يستخدم لإنتاج عبوات لمساحيق الغسيل والتنظيف والمواد الكيميائية الصناعية ومنتجات التعبئة ذات الاستخدام الواحد لصناعة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت غير محدد	المواد المضافة
-	-	بوليمر مشترك ثبات جيد	الميزات
-	-	تغليف المواد الغذائية حاويات صناعية التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	حبيبات	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	/g 0.895-0.905 cm ³	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 1.0-3.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638	-	MPa	
ISO 527-2/50	-	MPa	
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	-	C°	
ISO 75-2/A	-	C°	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.