

Adflex V 109 F

Polyolefin Unspecified	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Adflex V 109 F عبارة عن TPO (بولي أوليفين حراري) يتم تصنيعه باستخدام تقنية Catalloy الخاصة بشركة LyondellBasell. يتم استخدامه في المقام الأول في القولية وتعديل الصدمات وطلاء البثق وتطبيقات الأفلام. يمكن استخدام هذا الراتنج في معدات القولية بالحقن أو البثق التقليدية. يتميز Adflex V 109 F بنعومة عالية جدًا ومعامل منخفض، مع تدفق ذوبان مرتفع نسبيًا. الدرجة متاحة في شكل حبيبات طبيعية. للحصول على معلومات حول الامتثال التنظيمي، راجع نشرة الإشراف على منتج Adflex V 109 F (PSB).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المترى	الخاصية
-	-	وضوح الاتصال	الميزات
-	-	تدفق عالي	
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	
-	-	ناعم	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	السلع المنزلية	
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	سلع رياضية	
-	-	ألعاب	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
-	-	قولية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183/A	-	g/cm ³ 0.890	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 294-4	-	% 0.90	انكماش الغالب
-	-	-	صلابة الديورومتر
ASTM D2240, ISO 868	-	30	
ISO 868	-	85	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	-	-	إجهاد الشد
-	psi 725.19	MPa 5.00	
-	psi 1160.3	MPa 8.00	
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	%	
-	-	%	
ISO 178	psi 11603.04	MPa 80.0	معامل الانحناء
ASTM D624	-	kN/m 65.0	قوة التمزق

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 180/1A	-	-	قوة صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in ² 0.9516	kJ/m ² 2.0	
-	-	لا يوجد كسر	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 95.0	C° 35.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 6603-2	F° 67.0-	C° 55.0-	درجة حرارة الانتقال من المطيلية إلى الهشاشة
/ISO 306 A50	F° 131.0	C° 55.0	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 11357-3	F° 287.6	C° 142	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.