

Adflex X 500 F

المصنع	LyondellBasell Industries	الفئة	Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adflex X 500 F عبارة عن بولي أوليفين حراري تم تطويره لأغراض الأفلام المصبوبة بالبثق المشترك وتطبيقات القولبة بالحقن. يتميز Adflex X 500 F بنعومة عالية ومعامل منخفض ولمعان عالي ووضوح ممتاز. لقد تم تطويره خصيصًا كطبقة مركزية لهياكل الأفلام المصبوبة بالبثق المشترك الشفافة والمتينة. يمكن مزجه مع راتنجات البولي أوليفين الشفافة الأخرى لتحسين مقاومة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة مع الحفاظ على شفافية الفيلم. يمكن معالجة Adflex X 500 F على خطوط أفلام PP المصبوبة التقليدية. كما أنها مناسبة لتطبيقات القولبة بالحقن حيث تكون الشفافية العالية واللمعان الجيد جنبًا إلى جنب مع المرونة الجيدة مطلوبة مثل الأدوات المنزلية والألعاب. لا يحتوي على أي مواد مانعة للانزلاق أو مضادة للالتصاق. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة الإشراف على منتج Adflex X 500 F (PSB).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	الاستخدامات
-	-	ناعم	
-	-	أكياس	الاستخدامات
-	-	حاويات	
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	Stationary Supplies	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	فيلم ميثوق مشترك	
-	-	قوية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183/A	-	g/cm ³ 0.890	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 7.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 2030.53	MPa 14.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 500	انفعال الشد
ISO 178	psi 68167.86	MPa 470	معامل الانحناء
ISO 180/1A	-	-	قوة صدمة إيزود المحزرة
-	ft·lb/in ² 6.66	kJ/m ² 14	
-	ft·lb/in ² 30.93	kJ/m ² 65	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 140.0	C° 60.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 201.2	C° 94.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
ASTM D1003	-	% 13	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.