

Adsyl 5 C 30 F

المصنع	LyondellBasell Industries	الفئة	Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Adsyl 5 C 30 F عبارة عن بولي أوليفين متطور، مصمم خصيصًا للاستخدام كطبقة مانعة للتسرب أو معدنية في تطبيقات الأفلام المبتوقة المشتركة. تتميز هذه الدرجة بدرجة حرارة بدء إحكام منخفضة جدًا وبصريات جيدة. لا يحتوي على إضافات مانعة للانزلاق أو مضادة للالتصاق. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة الإشراف على المنتج (PSB) Adsyl 5 C 30 F.

المواصفات الفنية

معلومات عامة		
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري
الميزات	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة بصريات	- -
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم مصبوب تغليف المواد الغذائية Laminates غلاف قابل للانكماش	- - - - -
الأشكال	Pellets	-
طريقة المعالجة		- - -

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم منفوخ	
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	فيلم مبنوق مشترك	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
/ASTM D792, ISO 1183 A	-	g/cm ³ 0.900	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 5.5 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3103.81	MPa 21.4	قوة الشد
ASTM D638	-	% 13	استطالة الشد
ISO 527-3/500	-	% 17	
-	-	% 15	
-	-	% 900	
-	-	% 800	
ASTM D790A	psi 93984.62	MPa 648	معامل الانحناء
ISO 527-3/25	-		معامل الشد
-	psi 40610.64	MPa 280	
-	psi 40610.64	MPa 280	
ISO 527-3/500	-		إجهاد الشد
-	psi 2030.53	MPa 14.0	
-	psi 2030.53	MPa 14.0	
-	psi 6526.71	MPa 45.0	
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
-	F° 221.0	C° 105	درجة حرارة بدء الختم

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D256A	ft·lb/in 1.59	J/m 85	صدمة إيزود المحزرة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648 ISO 75-2/B	F° 145.04 F° 143.6	C° 62.8 C° 62.0	
ISO 306/A50	F° 224.6	C° 107	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 11357-3	F° 269.6	C° 132	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	88	اللمعان
ASTM D1003	-	% 0.60	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.