

## Adsyl 7423 XCP

المصنع	LyondellBasell Industries	الفئة	Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

Adsyl 7423 XCP عبارة عن بولي أوليفين منطور، مصمم خصيصًا للاستخدام كطبقة مانعة للتسرب في تطبيقات الأفلام المبتوقة المشتركة. يتميز هذا النوع بدرجة حرارة بدء إغلاق منخفضة. يحتوي على إضافات مضادة للالتصاق. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة الإشراف على المنتج Adsyl 7423 XCP (PSB).

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق إحكام حراري جيد قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة بصريات	-	-
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم مصبوب فيلم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب فيلم مثنوق مشترك	-	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
/ASTM D792, ISO 1183 A	-	g/cm <sup>3</sup> 0.900	الوزن النوعي
- ASTM D1238 ISO 1133	-	g/10 min 5.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
	-	g/10 min 5.5	
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 3480.91	MPa 24.0	قوة الشد
ISO 527-2	-	% 500	انفعال الشد
- ASTM D790 ISO 178	-	-	معامل الانحناء
	psi 108778.5	MPa 750	
	psi 101526.6	MPa 700	
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3/25	-	-	معامل الشد
-	psi 49312.92	MPa 340	
-	psi 49312.92	MPa 340	
ISO 527-3/500	-	-	إجهاد الشد
-	psi 2465.65	MPa 17.0	
-	psi 2320.61	MPa 16.0	
-	psi 3625.95	MPa 25.0	
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
ISO 527-3/500	-	-	استطالة الشد
-	-	% 15	
-	-	% 14	
-	-	% 650	
-	-	% 850	
-	F° 239.0 - 230.0	C° 110-115	درجة حرارة بدء الختم

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 75-2/B	F° 152.6	C° 67.0	
ASTM D648, ISO 75-2/A	F° 165.2	C° 74.0	
ISO 11357-3	F° 266.0	C° 130	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	91	اللمعان
ASTM D1003	-	% 0.90	الضبابية (Haze)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.