Ultrathene® UE635000

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ULTRATHENE UE 635-000 هو بوليمر أسيتات فينيل الإيثيلين الموصى به لطلاء البثق على السيلوفان والبولي بروبيلين والبوليستر. يستخدم UE 635-000 أيضًا في تطبيقات طلاء الركيزة المبثوقة المشتركة الخاصة، مما ينتج عنه ثبات حراري محسّن لتعبئة الوجبات الخفيفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مطابقة التعرض للأغذية	- -	- -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك طلاء البثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	9.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	73.0 C°	163.4 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	232 C°	449.6 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.