Ultrathene® UE637000

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ULTRATHENE UE 637-000 هو بوليمر EVA يتميز بصلابة ومرونة ووضوح جيد. تشمل التطبيقات أغشية التصفيح والأغشية شديدة التحمل بالإضافة إلى القولبة بالحقن والنفخ. لا يحتوي UE 637-000 على أي إضافات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة تعريف، عالي متانة جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام Laminate	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق الأفلام	-	-
	قولبة النفخ	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	9.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240
	33	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	6.23 MPa	903.59 psi	ASTM D882
	5.81 MPa	842.67 psi	ASTM D882
	25.9 MPa	3756.48 psi	ASTM D882
	18.9 MPa	2741.22 psi	ASTM D882
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
معامل الانحناء	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D882
	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	400 g	14.11 oz	ASTM D1709

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-76.0 C°	-104.8 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	221 C°	429.8 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.