Flexathene® TP38NC01X01

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXATHENE TP 38NC01X01 عبارة عن بوليمر مشترك من البولي بروبيلين والإيثيلين مصمم لتطبيقات الأغشية الرقيقة التي تتطلب صلابة متوسطة وقوة تأثير ممتازة ومقاومة عالية للحرارة. يتم إنتاج الراتينج في عملية طور غازية مسجلة الملكية تنتج منتجًا بخصائص فيزيائية أكبر وتشتت مطاطي أكثر اتساقًا من مركبات المطاط الممزوجة بالذوبان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلب، جيد مقاومة الصدمات، جيدة مقاومة حرارة عالية مطابقة التعرض للأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ	-	-
	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	469 MPa	68022.82 psi	ASTM D882
	352 MPa	51053.38 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D882
	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D882
	86.9 MPa	12603.8 psi	ASTM D882
	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
	720 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	1400 g	49.38 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	140 g	4.94 oz	ASTM D1922
	660 g	23.28 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	59	-	
الضبابية (Haze)	8.3 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.