Flexathene® TP39NC01

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXATHENE TP 39NC01 عبارة عن مادة TPO مصممة للبثق تتميز بصلابة متوسطة ومقاومة عالية للصدمات، خاصة في درجات الحرارة الباردة. يتميز TP 39NC01 بقوة ذوبان جيدة جدًا مما يجعله خيارًا جيدًا للتشكيل الحراري والنفخ. يوفر هذا المنتج توازنًا بين مقاومة الصدمات العالية والصلابة وقوة الذوبان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلب، جيد مقاومة الصدمات، عالية قوة انصهار جيدة مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	ورقة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	110 J/m لا يوجد كسر	- 2.06 ft·lb/in -	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256
صدمة السهم الآلية	47.5 J	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	32.2 C°	89.96 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.