

Alathon® L5485

HDPE, HMW	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALATHON L5485 عبارة عن بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة بوزن جزيئي متوسط للاستخدام في تطبيقات الأغشية المنفوخة. تشمل التطبيقات النموذجية تطبيقات أغشية HDPE للأغراض العامة مثل التغليف الزائد وأغشية القاعدة المصفحة وتعبئة المواد الغذائية والأشرطة الموجهة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	وزن جزيئي متوسط	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	Laminate	
-	-	Strap	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.954	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.85	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 135030.38	MPa 931	
ASTM D882	psi 179847.12	MPa 1240	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 3698.47	MPa 25.5	
ASTM D882	psi 3800.0	MPa 26.2	
ASTM D882	psi 7904.57	MPa 54.5	
ASTM D882	psi 3393.89	MPa 23.4	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 1.13	g 32	
ASTM D1922	oz 35.27	g 1000	

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.