

Alathon® L5840

HDPE, HMW	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALATHON L5840 هو راتينج تخفيف الوزن يُظهر لونيًا ممتازًا ورائحة منخفضة ويوفر ثباتًا في المعالجة. تشمل التطبيقات النموذجية المواد الكيميائية المنزلية والمواد الكيميائية الصناعية والمنظفات وزجاجات زيت المحركات. يتوفر L5840 الذي يحتوي على مضاد للكهرباء الساكنة باسم L5840AS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E62552-247283	بطاقة UL الصفراء
-	-	ثبات معالجة جيد	الميزات
-	-	الرائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	زجاجة	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.958	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 0.35 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1693	-	hr 25.0	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي
ASTM D2240	-	68	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4394.65	MPa 30.3	قوة الشد
ASTM D638	-	%	استطالة الشد
ASTM D790	psi 210305.1	MPa 1450	معامل الانحناء
ASTM D1822	ft·lb/in ² 139.89	kJ/m ² 294	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 177.8	C° 81.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D746	-	C°	درجة حرارة الهشاشة
ASTM D1525	F° 262.4	C° 128	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.