

Alathon® L5845

HDPE, HMW	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALATHON L5845 هو بوليمر متجانس عالي الكثافة بوزن جزيئي متوسط للاستخدام في تطبيقات الأفلام المنفوخة. تشمل التطبيقات النموذجية استبدال الورق، والبطق المشترك، والشريط المشقوق، والرقائق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	وزن جزيئي متوسط	
-	-	الاستخدامات أفلام	
-	-	Laminate	
-	-	Strap	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة صب باليثق المشترك
-	-		

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.958	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.45	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 134015.11	MPa 924	
ASTM D882	psi 184198.26	MPa 1270	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 3800.0	MPa 26.2	
ASTM D882	psi 3901.52	MPa 26.9	
ASTM D882	psi 7904.57	MPa 54.5	
ASTM D882	psi 4597.7	MPa 31.7	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D882	-	% 850	
ASTM D1922	-		قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 0.7759	g 22	
ASTM D1922	oz 42.32	g 1200	

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.