

Alathon® M6060

HDPE, HMW	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALATHON M6060 هو بوليمر متجانس عالي الكثافة ذو وزن جزيئي متوسط مع محتوى هلامي منخفض للغاية. يوفر هذا الراتينج صلابة عالية وتوزيع وزن جزيئي ضيق للاستخدام في تطبيقات الأغشية المصنوبة. تشمل التطبيقات النموذجية لهذا الراتينج تغليف المواد الغذائية الجافة، والتغليف الزائد، و WVTR.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	هلام منخفض	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.960	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 6.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 115015.13	MPa 793	
-	psi 149389.14	MPa 1030	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3495.42	MPa 24.1	
-	psi 3698.47	MPa 25.5	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 850	
-	-	% 650	

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 390.2	C° 199	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.