DEXFLEX® 756-67-2

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم راتنج البولي أوليفين الحراري (TPO) المصمم هندسيًا Dexflex 756-67-2 ذو التدفق المنخفض للذوبان، والمعامل المتوسط المنخفض للانحناء، لأغطية الوسائد الهوائية للسيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء داخلية للسيارات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	42	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	400 MPa	58015.2 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	70 kJ/m² 50 kJ/m²	- 33.31 ft·lb/in² 23.79 ft·lb/in²	ISO 180 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.