

## Adstif HA612M

PP Homopolymer	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Adstif HA612M عبارة عن بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين عالي التبلور يتميز بصلابة عالية للغاية وشفافية جيدة وأداء ممتاز في درجات الحرارة العالية. إنه مصمم خصيصًا لتطبيقات الأغشية المصبوبة حيث تكون هناك حاجة إلى صلابة عالية وشفافية وخصائص حرارية جيدة جدًا. يوصى باستخدام Adstif HA612M بشكل خاص لإنتاج أغشية coex لتغليف Twist على خطوط التعبئة والتغليف عالية السرعة. تشمل التطبيقات الأخرى تغليف الزهور والمنسوجات وتعبئة المواد الغذائية القابلة للتعقيم والبسترة. لا يحتوي Adstif HA612M على عوامل انزلاق أو منع الالتصاق وهو مناسب للأغشية المعدنية. إنه خالٍ من ستيرات الكالسيوم. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة الإشراف على المنتج Adstif HA612M (PSB).

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بلوري	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	قوة درجة الحرارة العالية	
-	-	هومبوليمر	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	Stationary Supplies
-	-		
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	فيلم ميثوق مشترك	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.900	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 868	-	72	صلابة شور
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 275572.2	MPa 1900	معامل الشد
ISO 527-2/50	psi 5511.44	MPa 38.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	-	انفعال الشد
-	-	% 7.0	
-	-	% 20	
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	psi 130534.2	MPa 900	المعامل القاطع
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3190.84	MPa 22.0	
-	psi 5366.41	MPa 37.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 7.0	
-	-	% 860	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 222.8	C° 106	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 316.4	C° 158	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	69	اللمعان
ASTM D1003	-	% 5.0	الضبابية (Haze)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.