Clyrell 7173 XCP

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell 7173 XCP هو كوبوليمر عشوائي من مادة البولي بروبيلين الشفاف ومناسب بشكل خاص للتشكيل الحراري / قولبة النفخ بالحقن وبثق الألواح أحادية أو متعددة الطبقات. إنه يوفر وضوحًا ولمعانًا ممتازين ويمكن تعزيز هذه الخصائص بشكل أكبر من خلال عمليات التوجيه (مثل قولبة النفخ بالحقن). تشمل تطبيقات القولبة بالحقن لـ Clyrell 7173 XCP الأعمدة والأكواب للمواد الغذائية، والصواني للبسكويت ومنتجات المخابز، والأغطية والأغطية لتطبيقات مستحضرات التجميل والمرحاض. يمكن استخدام الألواح المبثوقة المصنوعة من Clyrell 7173 XCP في مجلدات القرطاسية ولتشكيل المواد الحرارية مثل الصواني للمعكرونة الطازجة أو الحلويات أو البسكويت وحاويات الفاكهة والخضروات والأعمدة لمنتجات الألبان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	إغلاقات	-	-
	حاويات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكواب فيلم Stationary Supplies	- - -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب قولبة النفخ بالحقن بثق الألواح التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
معامل الاحتكاك	0.50	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	660 MPa	95725.08 psi	ASTM D882
قوة الشد	 22.0 MPa 35.0 MPa	- 3190.84 psi 5076.33 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 96.0	F° 204.8	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 143	F° 289.4	ISO 306/B50

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	90	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.