Clyrell EC2340

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell EC2340 هو كوبوليمر غير متجانس مصمم خصيصًا لتطبيقات الأفلام. تتميز أفلام Clyrell EC2340 بتوازن ممتاز بين المتانة وتأثير درجة الحرارة المنخفضة والخصائص الميكانيكية والخصائص البصرية الجيدة جدًا والمعالجة السهلة وتبييض الإجهاد المنخفض. تتمثل التطبيقات الرئيسية لـ Clyrell EC2340 في بثق الأفلام لتعبئة المواد الغذائية والتغليف والتصفيح والأشرطة اللاصقة وأفلام الملصقات والحاويات المشكلة بالحرارة والقرطاسية والأفلام الواقية. لا يحتوي Clyrell EC2340 على عوامل انزلاق أو منع الالتصاق. قد لا يحتاج Clyrell EC2340 إلى البثق المشترك مع البوليمرات العشوائية لإعطاء فيلم ذي وضوح جيد. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة الإشراف على المنتج Clyrell EC2340 (PSB).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	بصريات	-	-
	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم مصبوب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	Laminates	-	-
	Stationary Supplies	-	-
	حاويات مصنعة بالتشكيل الحراري	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	التشكيل الحراري	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1160 MPa	168244.08 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	12 %	-	-
	550 %	-	-
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	-
	5.2 kJ/m²	2.47 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 79.0	F° 174.2	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات	C° 144	F° 291.2	ISO 306/A50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.