Clyrell EC390T

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الدرجة التجارية Clyrell EC390T هو راتنج بولي أوليفيني موضح مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن. يتميز Clyrell EC390T بمقاومة عالية للصدمات في درجة حرارة الغرفة وتحت الصفر، وشفافية جيدة ومقاومة جيدة لتبييض الإجهاد. نظرًا لتقليل أوقات الدورة، يتيح Clyrell EC390T توفير الطاقة وتحسين الإنتاجية. يمكن استخدام Clyrell EC390T في حاويات تأثير شفافة لتطبيقات الأطعمة أو غير الغذائية والألعاب والأدوات المنزلية. المنتج غير مخصص للتطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	موضح	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	وضوح متوسط	-	-
	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	سلع رياضية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاويات ذات جدران رقيقة ألعاب	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	45.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	13 %	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	-
	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	-
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال من المطيلية إلى الهشاشة	C°	-	ISO 6603-2

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	30 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.