Clyrell RC1908

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell RC1908 هو بوليمر بروبيلين مصمم خصيصًا لتصنيع الأفلام. يحتوي Clyrell RC1908 على عامل مضاد للالتصاق. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة إدارة المنتج Clyrell RC1908 (PSB).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق بوليمر مشترك	- -	- -
الاستخدامات	أكياس فيلم تغليف المواد الغذائية أكياس - تغليف مرن	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	450 MPa	65267.1 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	16 %	-	-
	680 %	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
استطالة الشد	730 %	-	ASTM D882
درجة حرارة بدء الختم	113 C°	235.4 F°	-
قوة صدمة شاربي المحززة	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	88	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.