Clyrell RC354N

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell RC354N هو بوليمر مشترك عشوائي مناسب لتطبيقات البثق. تمت صياغته مع حزمة تثبيت مضادة لتلاشي الغاز. تم تصميم Clyrell RC354N لإنتاج ألياف أساسية دقيقة ذات نعومة محسنة. يتم استخدامه إما نقيًا أو ممزوجًا ببوليمر PP المتجانس. التطبيق النموذجي هو الأقمشة غير المنسوجة ذات الترابط الحراري. للحصول على معلومات تنظيمية، يرجى الرجوع إلى نشرة إدارة المنتج Moplen RC354N (PSB).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد لتلاشي الغاز	-	-
الميزات	مقاوم لتلاشي الغاز بوليمر مشترك عشوائي ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط غير منسوجات Staple Fibers خيط	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	10 %	-	-
	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	68.0 C°	154.4 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	129 C°	264.2 F°	ISO 306/A50
	68.0 C°	154.4 F°	ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار	141 C°	285.8 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.