Clyrell RC5003

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clyrell RC5003 هو بوليمر بروبيلين عشوائي متطور تم تصنيعه باستخدام عملية Spheripol. بفضل لمعانه العالي وشفافيته الممتازة وتدفقه الجيد، جنبًا إلى جنب مع توازنه بين الصلابة والتأثير، فإن هذه الدرجة مناسبة للقولبة بالحقن. تشمل تطبيقات الاستخدام النهائي المحتملة قولبة الأدوات المنزلية والحاويات. يمكن أيضًا تقييمه لقولبة نفخ الشد بالحقن للزجاجات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	قوة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	حاويات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالحقن	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	تشكيل النفخ بالتمدد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.