

Aquathene® CM92949

Proprietary	الفئة	LyondellBasell Industries	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

AQUATHENE CM 92949 هي تركيبة رئيسية سوداء مصممة للاستخدام مع بوليمر إيثيلين فينيل سيلان AQUATHENE AQ 120-000 لإنتاج عزل كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض. عند إضافة CM 92949 بنسبة 9% بالوزن إلى AQ 120-000 والتركيب الرئيسية للمحفز المناسبة مثل AQUATHENE CM 04482، تكون المادة الناتجة مناسبة للاستخدام في تطبيقات مثل كابلات USE و USE-2. يتم ربط المركب عن طريق التعرض للرطوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود الكربون (28%)	المواد المضافة
-	-	قابل للتشابك	الميزات
-	-	عزل جهد منخفض تطبيقات الأسلاك والكابلات خلط	الاستخدامات
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 1.07	الكثافة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 140.0	C° 60.0	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr	وقت التجفيف
-	F° 275.0	C° 135	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 293.0	C° 145	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 311.0	C° 155	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 320.0	C° 160	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 329.0	C° 165	درجة حرارة المحول
-	F° 338.0	C° 170	درجة حرارة القالب (Die)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.