Toppyl SP 2001 B

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toppyl SP 2001 B هو محلول تقشير مانع للتسرب مُصمم بالكامل خصيصًا لتقنية الأغشية المنفوخة. تم تصميم هذا المنتج لتقديم ختم قابل للتقشير لركائز PE أو للختم والتقشير ضد نفسه وهو مناسب للتطبيقات غير القابلة للتعقيم. Toppyl SP 2001 B هو حل تم إنشاؤه ليحل تمامًا محل طبقة الختم في فيلم مبثوق مشترك. يوفر قوة فتح سهلة وثابتة على نطاق واسع من درجات حرارة الختم ويمكن معالجته بسهولة على المعدات التقليدية في كل من الهياكل الأحادية والمبثوقة المشتركة. يمكن العثور على معلومات امتثال الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء (FDA) حول هذا المنتج في وثائق المنتج المنفصلة. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاومة التكتل معتدلة	-	-
	نعومة معتدلة	-	-
الميزات	نطاق إحكام واسع	-	-
	تبلور جزئي	-	-
	قابلية جيدة للإحكام الحراري	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة التكتل معتدلة	-	-
	نعومة معتدلة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد FDA غير مصنف	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم النفخ صب بالبثق المشترك بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.25	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D882
قوة الشد	 12.0 MPa 28.0 MPa	- 1740.46 psi 4061.06 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	580 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306/A50
درجة حرارة الانصهار	113 C°	235.4 F°	DSC

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.