Toppyl SP 2103 C

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toppyl SP 2103 C هو حل تقشير مانع للتسرب تم تطويره لتقنية الأفلام المصبوبة والمنفوخة. تم تصميم هذا المنتج لتقديم ختم قابل للتقشير لركائز PP وهو مناسب للتطبيقات القابلة للتعقيم. Toppyl SP 2103 C هو حل تم إنشاؤه لاستبدال طبقة الختم بالكامل في فيلم مبثوق مشترك. يوفر قوة فتح سهلة ثابتة على نطاق واسع من درجة حرارة الختم ويمكن معالجتها بسهولة على المعدات التقليدية في كل من الهياكل الأحادية والمبثوقة. يمكن العثور على معلومات امتثال الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء (FDA) حول هذا المنتج في وثائق المنتج المنفصلة. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تبلور جزئي قابلية جيدة للإحكام الحراري لا يوجد مادة مضافة	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد FDA غير مصنف	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مبثوق مشترك فيلم مصبوب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	260 MPa	37709.88 psi	ASTM D882
قوة الشد	15.0 MPa 33.0 MPa	- 2175.57 psi 4786.25 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	790 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	107 C°	224.6 F°	ISO 306/A50

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.