Toppyl SP2102C

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toppyl SP 2102C هو حل تقشير مانع للتسرب تم تركيبه بالكامل وتم تطويره لتقنية الأفلام المصبوبة والمنفوخة. تم تصميم هذا المنتج لتقديم ختم قابل للتقشير لركائز PP للتطبيقات غير القابلة للتعقيم. Toppyl SP 2102 C هو حل تم إنشاؤه لاستبدال طبقة الختم بالكامل في فيلم مبثوق مشترك. يوفر قوة فتح سهلة ثابتة على نطاق واسع من درجة حرارة الختم ويمكن معالجتها بسهولة على المعدات التقليدية في كل من الهياكل الأحادية والمبثوقة. يمكن العثور على معلومات امتثال الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء (FDA) حول هذا المنتج في وثائق المنتج المنفصلة. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل متوسط انزلاقية متوسطة	- -	- -
الميزات	إحكام حراري جيد مضاد تكتل متوسط انزلاقية متوسطة شبه بلوري	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب فيلم مبثوق مشترك	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.904 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.7 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.30	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	380 MPa	55114.44 psi	ASTM D882
قوة الشد	 19.0 MPa 32.0 MPa	- 2755.72 psi 4641.22 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	96.0 C°	204.8 F°	ISO 306/A50

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	185-265 C°	365.0 - 509.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.