ALKAMIX™ MB-6006

المصنع	Marplex Australia Pty. Ltd.	**الفئة**	Fluoropolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ALKAMIX™ MB-6006 هي مادة مركزة مساعدة للمعالجة تعتمد على مركب فلوروبوليمر بتركيز 5 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX™ MB-6006 إلى بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) أثناء البثق للتخلص من عيوب البثق من نوع كسر الذوبان ("جلد القرش"). سيختلف المستوى المطلوب وفقًا لمعدات البثق ونوع LLDPE المستخدم، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به هو بين 1 و 2 بالمائة. ALKAMIX MB6006 متوافق مع مادة المساعدة في المعالجة المستخدمة في بوليمرات أغشية "Alkatuff". الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX™MB-6006 بناءً على كل من ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 4 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي إضافات أخرى. يجب على المحول التحقق من ملاءمة المواد المصنعة النهائية المستخدمة في هذه المادة كمكون، والالتزام بالقيود المحددة، لكل تطبيق لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. قد يتم تطبيق حد هجرة إجمالي على المادة المصنعة النهائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة (5%)	-	-
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.