

## ALKAMIX™ MB-6009

Unspecified	الفئة	Marplex Australia .Pty. Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

ALKAMIX™ MB-6009 عبارة عن ماستر باتش مضاد للالتصاق مُصاغ بتركيز مادة مضافة مضادة للالتصاق بنسبة 15 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX™ MB-6009 إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل ميل الفيلم إلى الالتصاق، خاصةً عندما يكون الحد الأدنى من ميل الالتصاق مطلوبًا. قد يختلف المستوى وفقًا للخصائص المرغوبة، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به يتراوح بين 1 و 3 بالمائة. الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX™ MB-6009 بناءً على ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 6.5 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي مواد مضافة مضادة للالتصاق. يجب على المحول التحقق من مدى ملاءمة المواد المصنعة النهائية باستخدام هذه المادة كمكون، والالتزام بالقيود المحددة، لكل تطبيق لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. قد يتم تطبيق حد هجرة شامل على المادة المصنعة النهائية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار	الخاصية
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (15%)	-	-	
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.920	الكثافة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.