

ALKAMIX™ MB-AF220

Unspecified	الفئة	Marplex Australia .Pty. Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ALKAMIX™ MB-AF220 عبارة عن تركيبة مركزة مضادة للضباب تعتمد على مركب إستر الجلسرين. يمكن إضافة ALKAMIX™ MB-AF220 إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل حدوث التكثيف الظاهري أو الضباب أثناء الاستخدام اللاحق للفيلم. مستوى الإضافة الموصى به هو 5 إلى 10 بالمائة اعتمادًا على قياس الفيلم والاستخدام النهائي المقصود. يجب توخي الحذر عند إضافته إلى درجات فيلم الانزلاق العالية، حيث أن كلاً من المواد المضادة المانعة للانزلاق والمادة المضادة للضباب تهاجران سطحيًا وقد يؤدي جمعهما على سطح الفيلم إلى مشاكل في المعالجة أو الختم أو الطباعة أو عمليات البثق الأخرى. يقتصر الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX™ MB-AF220 بناءً على كل من ممارسات التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 على الحد الأدنى من الكمية المطلوبة لتحقيق التأثير التقني المطلوب. يجب على المحول التحقق من ملاءمة المواد المصنعة النهائية باستخدام هذه المادة كمكون، ومراعاة القيود المحددة، لكل تطبيق لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. قد يتم تطبيق حد هجرة شامل على المنتج النهائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للضباب	المواد المضافة
-	-	مادة مركزة	الاستخدامات

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.