ALKAMIX™ MB-PA505

المصنع	Marplex Australia Pty. Ltd.	**الفئة**	Fluoropolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ALKAMIX™ MB-PA505 عبارة عن تركيبة مركزة لمساعدات المعالجة تعتمد على مركب فلوروبوليمر بتركيز 2 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX™ MB-PA505 إلى البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) أثناء البثق للتخلص من عيوب البثق من نوع كسر الذوبان ("جلد القرش"). سيختلف المستوى المطلوب وفقًا لمعدات البثق ونوع LLDPE المستخدم، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به يتراوح بين 1 و 3 بالمائة. ALKAMIX MB-PA505 متوافق مع مساعد المعالجة المستخدم في بوليمرات فيلم "Alkatuff". الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX™MB-PA505 بناءً على كل من ممارسات التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 10 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة البولي إيثيلين الخالية من أي مواد مضافة أخرى. يجب على المحول التحقق من ملاءمة المواد المصنعة النهائية باستخدام هذه المادة كمكون، ومراعاة القيود المحددة، لكل تطبيق لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. قد يتم تطبيق حد هجرة شامل على المنتج النهائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة (2%)	-	-
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.