

## ALKATEQ™ LDN248P1200

|                         |        |                                |                 |
|-------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|
| LDPE                    | الفئة  | .Marplex Australia Pty<br>.Ltd | المصنع          |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                              | المادة المألوفة |

## وصف المنتج

ALKATEQ™ LDN248P1200 عبارة عن مسحوق أرضي من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الطبيعي وغير المصبوغ بحد أقصى لحجم الجسيمات يبلغ >1200 ميكرون. يتوافق ALKATEQ™ LDN248P1200 مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 177.1520، الفقرة (ج)، البند 2.1، وعند استخدامه وفقًا لإرشادات تطبيق إدارة الغذاء والدواء، فهو مناسب لتطبيقات ملامسة الأغذية. ملاحظة: يشير رمز المنتج متبوعًا بالحروف "NAT-" إلى منتج طبيعي غير ملون.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                            |                 |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري              | الخاصية         |
| -            | -                  | خالٍ من الإضافات           | الميزات         |
| -            | -                  | مقبول للامسة الأغذية       |                 |
| -            | -                  | مادة تنظيف كاشطة           | الاستخدامات     |
| -            | -                  | تطبيقات صناعية             |                 |
| -            | -                  | FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 | تصنيفات الوكالة |
| -            | -                  | مسحوق                      | الأشكال         |

| الخواص الفيزيائية |                    |                         |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية            |
| ASTM D1505        | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.922 | الكثافة            |
| ASTM D1895        | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.30  | الكثافة الظاهرية   |
| ASTM D1921        | -                  | % 0.0                   | توزيع حجم الجسيمات |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.