Geon™ 120 Series 120X400

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 120X400 عبارة عن راتينج متوسط الوزن الجزيئي يوفر توازنًا جيدًا بين درجات حرارة الانصهار والخصائص الفيزيائية للفيلم. يعطي رغوة كيميائية جيدة لإنتاج رغوات متوسطة إلى عالية الكثافة. يحتوي على مستوى مستحلب أقل مما يؤدي إلى انخفاض ترسيب الصفائح دون فقدان القدرة على الرغوة مقارنة براتينج Geon® 120A القياسي. يوصى باستخدام Geon® 120X400 لتطبيقات الرغوة أو المواد الصلبة المتوسطة إلى عالية الكثافة حيث تكون الخصائص الفيزيائية الجيدة للفيلم المنصهر مطلوبة مثل طلاء الحامل وطبقة رغوة الأرضيات المرنة والجلد الصناعي والأقمشة الشبيهة بالجلد المدبوغ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خاصية قابلة للرغوة وزن جزيئي متوسط	- -	- -
الاستخدامات	أفلام تطبيقات النسيج رغوة تطبيق الطلاء	- - - -	- - - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية طريقة طلاء التشريب طلاء	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40	-	ASTM D792
اللزوجة الذاتية	1.0	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	% 0.050	-	Internal method
الكثافة الحجمية	g/l 465	-	-
اللزوجة النسبية	2.37	-	Internal method
قيمة K	70.0	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	% 82	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	% 81	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	Pa·s 5.50	-	Internal method
	Pa·s 4.88	-	Internal method
	Pa·s 6.98	-	Internal method
	Pa·s 6.10	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	g/10 min 102.00	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	Hegman 4.75	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 2.9	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
درجة حرارة الجل	C° 71	F° 159.8	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.