Geon™ 120 Series 121A

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 121A عبارة عن راتينج عالي الوزن الجزيئي يوفر خصائص فيزيائية جيدة للفيلم المنصهر. يوفر رغوة كيميائية جيدة لإنتاج رغوات متوسطة إلى عالية الكثافة. يعطي قابلية تشتت جيدة لتحضير البلاستيسول بسهولة أكبر. يوصى باستخدام Geon® 121A لتطبيقات الرغوة أو المواد الصلبة المتوسطة إلى عالية الكثافة حيث تكون الخصائص الفيزيائية الجيدة للفيلم المنصهر مطلوبة مثل طلاء الانتشار والرش وطلاء الغمس والقولبة والطين والقولبة الدورانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي خاصية قابلة للرغوة	- -	- -
الاستخدامات	أفلام رغوة تطبيق الطلاء	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طريقة طلاء التشريب	-	-
	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	74.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.2	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.050 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	465 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	2.65	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	20.9 MPa	3031.29 psi	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	82 %	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	77 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	4.90 Pa·s	-	Internal method
	4.43 Pa·s	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	Pa·s 5.30 Pa·s 4.80	- -	Internal method Internal method
قطع التدفق الخارج	g/10 min 72.00	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	5.00	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 3.0	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
درجة حرارة الجل	C° 69	F° 156.2	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import &Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.