Geon™ 120 Series 124A

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 124A عبارة عن راتينج منخفض الوزن الجزيئي يوفر تليدًا أقل وخصائص اندماج أسرع. يوفر رغوة كيميائية جيدة لإنتاج رغوات متوسطة إلى عالية الكثافة. يعطي قابلية تشتت جيدة لتركيبات البلاستيسول. يوصى باستخدام Geon® 124A لتطبيقات الرغوة المتوسطة إلى عالية الكثافة حيث تكون الخصائص الفيزيائية الجيدة مطلوبة في درجات حرارة منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي منخفض خاصية قابلة للرغوة	- -	- -
الاستخدامات	رغوة تطبيق الطلاء	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية طريقة طلاء التشريب طلاء	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	64.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	0.85	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.060 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	465 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	2.12	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	17.7 MPa	2567.17 psi	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	92 %	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	75 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	5.43 Pa·s	-	Internal method
	4.95 Pa·s	-	Internal method
	6.93 Pa·s	-	Internal method
	6.15 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	132.00 g/10 min	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	4.75 Hegman	-	Internal method
			Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 3.2	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
درجة حرارة الجل	C° 69	F° 156.2	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.