Geon™ 120 Series 129X115

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ 120 Series 129X115 عبارة عن مادة بوليمر متجانس من كلوريد البولي فينيل (بوليمر متجانس PVC). المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: قولبة الطين أو القولبة الدورانية أو طلاء الغمس أو الطلاء. الخصائص الرئيسية لسلسلة Geon™ 120 129X115 هي: قوة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم قوة عالية	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية طريقة طلاء التشريب طلاء	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.46 g/cm³	-	-
قيمة K	74.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.2	-	Internal method
محتوى الماء	5.0E-3 %	-	Internal method
اللزوجة النسبية	2.61	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	20.2 MPa	2929.77 psi	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	Internal method
	91 %	-	Internal method
	50 %	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	94 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	7.70 Pa·s	-	Internal method
	7.45 Pa·s	-	Internal method
	8.40 Pa·s	-	Internal method
	8.45 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	150.00 g/10 min	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اختبار الضباب	% 98	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	Hegman 4.50	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 3.2	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق دقيق	-	-
درجة حرارة الجل	C° 61	F° 141.8	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.