Geon™ 130 Series 136

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 136 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر فينيل إستر، يُظهر اندماجًا سريعًا في درجات حرارة معالجة منخفضة، مما يؤدي إلى توفير الطاقة والقدرة على العمل مع الركائز الحساسة للحرارة. تُظهر البوليمرات المشتركة من فينيل إستر خصائص شيخوخة لزوجة بروكفيلد المستقرة. يسمح الراتينج ذو الوزن الجزيئي المنخفض، Geon® 136، بدرجة حرارة معالجة (اندماج) أقل مقارنة بـ Geon® 138. يوفر رغوة ميكانيكية وكيميائية. يوصى باستخدام Geon® 136 للتطبيقات التي تتطلب درجات حرارة معالجة منخفضة مثل بلاط السجاد ودعامات حصيرة المشي وأحبار البلاستيسول وتطبيقات المعالجة العامة ذات درجة الحرارة المنخفضة والمواد المانعة للتسرب للسيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	اندماج سريع مركبات عضوية متطايرة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	بطانة السجاد مانع التسرب تطبيق في مجال السيارات	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة الطين قولبة دورانية الصب طريقة طلاء التشريب	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40	-	ASTM D792
اللزوجة الذاتية	1.0	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	% 0.050	-	Internal method
الكثافة الحجمية	g/l 465	-	-
اللزوجة النسبية	2.37	-	Internal method
قيمة K	70.0	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	MPa 19.7	psi 2857.25	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	% 93	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	% 93	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	Pa·s 4.33	-	Internal method
	Pa·s 4.60	-	Internal method
	Pa·s 5.55	-	Internal method
	Pa·s 6.18	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	g/10 min 108.00	-	Internal method
محتوى الكوبوليمر	% 4.9	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	Hegman 4.75	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 2.3	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
درجة حرارة الجل	C° 65	F° 149.0	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.