Geon™ 130 Series 137

المصنع	Mexichem Specialty .Resins, Inc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 137 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر وظيفي كربوكسيل يوفر التصاقًا إضافيًا بالأقمشة الاصطناعية، مثل النايلون، مما يسمح بإزالة محفزات الالتصاق. يوفر القدرة على الارتباط المتقاطع بالإيبوكسيات، مما يوفر طلاءًا أكثر مقاومة للمذيبات. تسمح قطبية Geon® 137 باستخدامه في المحاليل المائية. يوصى باستخدام Geon® 137 للتطبيقات التي تتطلب خصائص خاصة، مثل طلاء أقمشة النايلون وأحبار وطلاءات المحاليل المائية والطلاءات المقاومة للمذيبات والمواد المانعة للتسرب للسيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات التصاق جيد	- -	- -
الاستخدامات	مانع التسرب تطبيق في مجال السيارات تطبيق الطلاء طلاء القماش	- - - -	- - - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40	-	-
اللزوجة الذاتية	1.1	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	% 0.12	-	Internal method
الكثافة الحجمية	g/l 400	-	-
اللزوجة النسبية	2.55	-	Internal method
قيمة K	73.0	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	MPa 14.8	psi 2146.56	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	% 55	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	% 78	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	Pa·s 16.3	-	Internal method
	Pa·s 27.0	-	Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	17.9 Pa·s 32.3 Pa·s	- -	Internal method Internal method
قطع التدفق الخارج	12.00 g/10 min	-	Internal method
حمض ثابت	2.4 %	-	Internal method
حمض حر	0.40 %	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	3.00 Hegman	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	3.1 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق دقيق	-	-
درجة حرارة الجل	67 C°	152.6 F°	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.