Geon™ 170 Series 171

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 171 عبارة عن راتينج تشتيت متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي فائق الارتفاع وحجم جسيمات دقيقة مخصص للاستخدام في الطلاءات والأغشية المصبوبة الرقيقة من الأورجانوول. يوفر هذا الراتينج خصائص ممتازة للأغشية المنصهرة والمقاومة الكيميائية. يوفر مستوى المستحلب المتبقي المنخفض أداءً جيدًا للمنتج النهائي في مجالات الوضوح ومقاومة احمرار الرطوبة وانخفاض الطعم والرائحة. Geon® 171 مقبول من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام بموجب 21CFR175.300، تطبيق ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي فائق الارتفاع الرائحة منخفضة إلى معدومة الرائحة منخفضة إلى معدومة	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام تطبيق الطلاء	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الصب	-	
	طلاء	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	82.0	-	-
اللزوجة الذاتية	1.4	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.090 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	272 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	3.04	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	200 mPa·s	200.0 cP	Internal method
	375 mPa·s	375.0 cP	Internal method
	175 mPa·s	175.0 cP	Internal method
	300 mPa·s	300.0 cP	Internal method
نقطة التنظيف	Hegman 5.25	-	Internal method
نعومة نورث	Hegman 5.50	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	1.3 %	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.