Geon™ 170 Series 174

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 174 عبارة عن راتينج تشتيت متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي متوسط وحجم جسيمات دقيقة. يوفر توازنًا جيدًا بين خصائص الأغشية المنصهرة ودرجات حرارة المعالجة. يوصى باستخدامه في تطبيقات مثل طلاءات علب ومشروبات الطعام ونهايات العلب، أو أفلام لافتات تجارية ورسومية وأسطول مصبوبة. يحتوي هذا الراتينج على مستوى مستحلب متبقي منخفض مما يوفر أداءً جيدًا للمنتج النهائي في منطقة الوضوح ومقاومة احمرار الرطوبة وانخفاض الطعم والرائحة. Geon® 174 مقبول من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام بموجب 21CFR175.300، تطبيق ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	الرائحة منخفضة إلى معدومة الرائحة منخفضة إلى معدومة	- -	- -
الاستخدامات	أفلام طلاء واقي تطبيق الطلاء	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الصب	-	
	طلاء	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	70.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.0	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.090 %	-	Karl Fisher
الكثافة الحجمية	272 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	2.37	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	300 mPa·s	300.0 cP	Internal method
	500 mPa·s	500.0 cP	Internal method
	225 mPa·s	225.0 cP	Internal method
	325 mPa·s	325.0 cP	Internal method
نقطة التنظيف	Hegman 5.25	-	Internal method
نعومة نورث	Hegman 5.50	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	1.3 %	-	-
عملية البلمرة	تشتت	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.