Geon™ 170 Series 178

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® 178 عبارة عن راتينج تشتيت متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي عالي وحجم جسيمات دقيقة. يوفر القدرة على إنتاج طلاءات ذات مقياس رقيق. يوصى باستخدامه في تطبيقات مثل طلاءات علب ومشروبات الطعام ونهايات العلب، وأفلام لافتات تجارية ورسومية وأسطول مصبوبة. يوفر حجم الجسيمات الدقيقة تشتتًا جيدًا، مما يحسن إنتاجية المنتج أثناء عملية التصنيع. Geon® 178 مقبول من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام بموجب 21CFR175.300، تطبيق ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	الرائحة منخفضة إلى معدومة الرائحة منخفضة إلى معدومة	- -	- -
الاستخدامات	أفلام طلاء واقي تطبيق الطلاء	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	الصب طلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	75.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.2	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.090 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	272 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	2.71	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	225 mPa·s 400 mPa·s 200 mPa·s 300 mPa·s	- 225.0 cP 400.0 cP 200.0 cP 300.0 cP	Internal method Internal method Internal method Internal method Internal method
نقطة التنظيف	Hegman 5.00	-	Internal method
نعومة نورث	Hegman 5.50	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
قابل للاستخلاص بالميثانول	1.3 %	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.