Geon™ 170 Series 179

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ 170 Series 179 عبارة عن مادة بوليمر متجانس من كلوريد البولي فينيل (PVC homopolymer). المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: الذوبان الساخن أو الطلاء بالغمس أو الطلاء.
Geon™ الميزات الرئيسية لسلسلة 170 179 هي: لمعان عالي، قوة عالية، شفافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء قوة عالية تعريف، عالي	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	ذوبان ساخن طريقة طلاء التشريب طلاء	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.27 g/cm³	-	-
قيمة K	75.0	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.2	-	Internal method
محتوى الماء	0.090 %	-	Internal method
اللزوجة النسبية	2.71	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التمدد الأمثل	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	90 %	-	Internal method
الشفافية - نفاذية الضوء	96 %	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	Internal method
	5.50 Pa·s	-	Internal method
	3.08 Pa·s	-	Internal method
	7.20 Pa·s	-	Internal method
	4.08 Pa·s	-	Internal method
قطع التدفق الخارج	252.00 g/10 min	-	Internal method
نعومة نورث (North Fineness)	Hegman 5030	-	Internal method
			Internal method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	
قابل للاستخلاص بالميثانول	% 1.3	-	Internal method
عملية البلمرة	مستحلب	-	-
درجة حرارة الجل	C° 89	F° 192.2	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.