Geon™ 170 Series L140UF

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® Ultrafine 170-L140UF عبارة عن راتينج تشتيت متجانس الجزيئات ذو وزن جزيئي فائق الارتفاع وحجم جسيمات دقيقة للغاية. يوفر التشتت الممتاز إنتاجية جيدة للمنتج أثناء عملية تصنيع الأورجانوول مع تقليل أو إلغاء عملية الطحن الرملي. يوفر الراتينج ذو حجم الجسيمات الأفضل خصائص صب ممتازة لتطبيقات الأغشية الرقيقة، والقدرة على إنتاج طلاءات ذات مقياس أرق. يوفر الراتينج ذو الوزن الجزيئي العالي جدًا أداءً ممتازًا للمنتج للتطبيق النهائي ويعطي خصائص مقاومة كيميائية جيدة. يوفر مستوى المستحلب المتبقي المنخفض أداءً جيدًا للمنتج النهائي في مجالات الوضوح ومقاومة احمرار الرطوبة وانخفاض الطعم والرائحة. هذا الراتينج مقبول من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام بموجب 21CFR175.300 (تطبيق ملامسة الطعام).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	طلاء واقي	-	-
	تطبيق الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	الصب طلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	82.0	-	-
اللزوجة الذاتية	1.4	-	ASTM D1243-60-A
الرطوبة	0.090 %	-	Internal method
الكثافة الحجمية	272 g/l	-	-
اللزوجة النسبية	3.04	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	200 mPa·s 375 mPa·s 175 mPa·s 300 mPa·s	- 200.0 cP 375.0 cP 175.0 cP 300.0 cP	Internal method Internal method Internal method Internal method Internal method
نقطة التنظيف	Hegman 5.50	-	Internal method
نعومة نورث	Hegman 6.00	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	-
قابل للاستخلاص بالميثانول	1.3 %	-	Internal method
عملية البلمرة	تشتت	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.